

ニッシン速乾フタロン

常温乾燥型 超速乾性フタル酸樹脂塗料

速乾フタロン 460ライン (お徳用品)

速乾フタロンS 470ライン (格安お徳用品)

ニッシン速乾フタロンは、いずれもラッカーに近い超速乾性で、光沢が良く、フタル酸樹脂エナメル特有の優れた肉持ちがあり、付着性・屈曲性・硬度・耐薬品性などの諸性能も優れています。

乾燥性能

速乾フタロンは、いずれも乾燥が速く、作業性に優れています。
吹付後の乾燥時間は20℃で、以下のとおりです。

常温乾燥		強制乾燥	
指触乾燥	10分以内	セット時間	10分
硬化乾燥	約3時間	温度	80℃～100℃
完全乾燥	72時間以上	時間	30分～20分

塗装方法

20～30%の速乾フタロンシンナーでうすめて、3～4kg/cm²の空気圧で吹付けます。
2回塗りの時は1回目の塗膜の溶剤が大部分蒸発してから(1回目を塗装してから約10分位)2回目を吹付けると塗膜の内部乾燥がより速くなります。

ご注意

塗り重ねる場合は、乾燥時間が適当でないトリフティングすることがあります。膜厚20～30μの場合、20℃で、その日のうちか72時間以降であればOKです。

お願い

- 希釈には必ず000-4600速乾フタロンシンナー(16ℓ石油缶入り)をご使用下さい。
- 460ラインと470ラインは相溶性はありますが、ニッシンフタロン440ラインとは混合できませんのでご注意下さい。

用途、塗布料、容量はニッシンフタロンと変わりありません。

久保寿ペイント株式会社

本社・工場：〒533 大阪市東淀川区西淡路3-15-27
TEL (06) 815-3111 FAX (06) 323-5881
東京支店：〒143 東京都大田区大森南3-23-9
TEL (03) 3741-8941 FAX (03) 3745-2239

北海道 (011) 662-1341 名古屋 (052) 332-6543 九州 (092) 503-2432
北関東 (0286) 39-2989 広島 (082) 237-1256

販売店